
# ▽ハイパール　（発泡）

**ハイパール（発泡）は、発泡ポリプロピレンシートです。**



## 特徴

- **低発泡ポリプロピレンシートです（発泡倍率：1.3倍）。**
- **弊社ソリッド品と比較して軽量です。**
- **着色が可能です。**

## 物性

| 項目 | 試験方法 | 単位 | タイプ | 発泡 | 発泡 | 発泡 | ソリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 厚 | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 1.0mm |
| 比重 | JIS K7112 | – | 平均 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.91 |
| 引張破壊強さ | JIS K7127 | MPa | MD<br>TD | 15<br>13 | 15<br>13 | 19<br>14 | 26<br>28 |
| 引張破壊伸び | JIS K7127 | % | MD<br>TD | 140<br>40 | 100<br>40 | 480<br>130 | 600<br>670 |
| 引張弾性率 | JIS K7127 | MPa | MD<br>TD | 850<br>700 | 810<br>710 | 670<br>610 | 1070<br>960 |
| デュポン衝撃強度<br>(50%破壊エネルギー) | | J | 23℃<br>0℃<br>-10℃<br>-20℃ | 1.5<br>0.9<br>0.7<br>0.6 | 2.7<br>2.3<br>1.3<br>0.6 | 6.4<br>4.6<br>2.3<br>1.5 | 4.9<br>2.5<br>1.7<br>1.0 |

※上記の数値は、当社での測定値の代表例であり、規格値ではありません。

## 受注対応品

| 幅<br>(mm) | 厚<br>(mm) | 長<br>(mm) |
|---|---|---|
| ～1150 | 1.0～2.0 | ～2000 |

ご希望の絞、サイズ、色については、別途ご相談ください。

## 用途

・自動車内装用部材　　・養生シート

«問い合わせ先»［平日 9:00～18:00　／　担当部署：営業部］
サンビック株式会社　東京営業所
〒131-0033
東京都墨田区向島三丁目33番13号 リョービビル７階
TEL: 03-5611-6535　FAX: 03-5611-6533

※ハイパールはサンビック株式会社の登録商標です

No.202506-1093
2025年7月作成