▽ハイパール　（一般グレード）

ハイパールはポリプロピレンシートです。

剛性と衝撃強度のバランスに優れ、難白化性を備えているため、
文具から工業品まで幅広い分野でご利用いただけます。



規格在庫品

品名	幅 (mm)	厚 (mm)	長 (mm)	色	梱包形態
スエード(QB)／スエード(QA)	1000	0.4	680	C・W・B・BK	50枚
	660	0.4 0.5 0.6	550	BK	100枚
	660	0.75	550	Y・R・G・SB・B・コン・BK	50枚
	660	1.2	560	Y・R・G・SB・B・コン・BK	50枚
梨地(CP)／梨地(CP)	660	0.40 0.50 0.60	550	C・白	100枚
	660	0.70 0.75	550	C・白	50枚
	660	1.00 1.20	560	C・白	50枚
	565	0.40	980	C・白	100枚
	565	0.50 0.60 0.75	980	C・白	50枚
艶／梨地(CP)	660	0.60	550	C・白	100枚
艶／スーパーライン２号	1100	0.40	800	T	50枚
	1100	0.50 0.60	800	T	30枚
	580	0.70	1000	T	50枚
皮絞６号／ゴム	1000	0.38	680	C・W・Y・ナイルG・G・R・B・アイ・ BK	50枚
皮絞３１号／梨地	565	0.75	980	C・W・Y・Or・R・G・SB・B・BK	50枚
ロータス	565	0.75	980	C・W・アイボリー・Y・R・G・DG・B・LB・BK	50枚

※C:ｸﾘｱ、W:ﾎﾜｲﾄ、B:ﾌﾞﾙｰ、BK:ﾌﾞﾗｯｸ、Y:ｲｴﾛｰ、R:ﾚｯﾄﾞ、G:ｸﾞﾘｰﾝ、SB:ｽｶｲﾌﾞﾙｰ、ｺﾝ:紺、T:透明、ﾅｲﾙG:ﾅｲﾙｸﾞﾘｰﾝ
ｱｲ:藍、Or:ｵﾚﾝｼﾞ、DG:ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ、LB:ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

※絞や色については、別途当社サンプル帳をご確認ください。
また、上記以外の絞、サイズ、色については、別途ご相談ください。枚葉品の他にロール品も対応が可能です。

«問い合わせ先»［平日 9:00～18:00　／　担当部署：営業部］
サンビック株式会社　東京営業所
〒131-0033
東京都墨田区向島三丁目33番13号 リョービビル７階
TEL: 03-5611-6535　FAX: 03-5611-6533

※ハイパールはサンビック株式会社の登録商標です

No.202506-1091
2025年7月作成

▽ハイパール　（一般グレード）

物性値

項目	試験方法	単位		梨地(CP)/ 梨地(CP)			
				0.40mm	0.50mm	0.60mm	0.70mm
				C	C	C	C
引張降伏強さ	JIS K 7127	MPa	MD TD	30 26	27 25	30 27	30 27
引張破壊強さ	JIS K 7127	MPa	MD TD	44 22	45 33	36 22	34 29
引張破壊伸び	JIS K 7127	%	MD TD	660 580	820 840	660 600	630 710
引裂強さ	JIS K 7218-3	N/mm	MD TD	180 110	189 108	156 110	158 122
引張弾性率	JIS K 7161	MPa	MD TD	1160 1050	1010 960	1030 1010	1030 980
デュポン衝撃強度 (50%破壊ｴﾈﾙｷﾞｰ)		J	23℃ 0 ℃ -10℃ -20℃	1.5 1.9 1.6 0.9	1.6 2.7 2.1 1.2	2.3 2.7 1.6 1.2	3.1 2.5 1.5 1.2

項目	試験方法	単位		梨地(CP)/ 梨地(CP)		
				0.75mm	1.00mm	1.20mm
				C	C	C
引張降伏強さ	JIS K 7127	MPa	MD TD	29 26	28 26	28 27
引張破壊強さ	JIS K 7127	MPa	MD TD	30 32	37 19	28 26
引張破壊伸び	JIS K 7127	%	MD TD	560 770	770 440	610 650
引裂強さ	JIS K 7218-3	N/mm	MD TD	160 134	158 127	169 139
引張弾性率	JIS K 7161	MPa	MD TD	1120 1020	980 880	950 780
デュポン衝撃強度 (50%破壊ｴﾈﾙｷﾞｰ)		J	23℃ 0 ℃ -10℃ -20℃	3.2 3.0 1.8 1.4	4.4 2.6 1.5 1.2	5.6 3.3 1.8 1.6

※C:ｸﾘｱ
※上記の数値は、当社での測定値の代表例であり、規格値ではありません。

«問い合わせ先»［平日 9:00～18:00　／　担当部署：営業部］
サンビック株式会社　東京営業所
〒131-0033
東京都墨田区向島三丁目33番13号 リョービビル７階
TEL: 03-5611-6535　FAX: 03-5611-6533

※ハイパールはサンビック株式会社の登録商標です

No.202506-1091
2025年7月作成