
▽ビニパールTP　（転写防止）

ビニパールTPは転写防止機能を備えた軟質ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム・シートです。

一般的なPVCシートは、印刷物と長時間接触すると、PVCの可塑剤が移行し、シート表面にインクが付着することがあります。

ビニパールTPは、従来品ビニパールの特性に加え、転写を防ぐ低移行性シートです。

転写防止試験結果

ビニパール（一般）	ビニパールTP	
フラット	スターダスト面	裏面
		

＊試験方法：
シートに印字紙の印字面を当て、試験実施
・オーブン(50℃)×24時間
・試験片50mm×50mm　#320
・荷重 250g
・トナー：コニカミノルタ　bizhub TN324K

規格在庫品

品名	幅（㎜）	厚み（㎜）	色	仕立て	備考
P梨地	915	0.15	ｸﾘｱ-01	100m巻	#320
	915	0.20		50m巻	
	915	0.30		50m巻	
スターダスト（SD）	915	0.13	ｸﾘｱ-01	50m巻	#320

※上記以外の絞、サイズ、色については、別途ご相談ください。

物性値

項目	試験方法	単位	P梨地　0.20mm　ｸﾘｱ-01（#320）
100%モジュラス	JIS K 7161	MPa	MD:　18　/ TD:　17
引張破壊強さ	JIS K 7161	MPa	MD:　35　/ TD:　30
引張破壊伸び	JIS K 7161	%	MD: 309 / TD: 298
引裂強さ	JIS K 7128-3	N/mm	MD: 107 / TD: 106
加熱伸縮率	60℃×30分	%	MD: -0.9 / TD: 0.2
耐寒試験	JIS K 6772	℃	-15

※上記の数値は、当社での測定値の代表例であり、規格値ではありません。

«問い合わせ先»［平日 9:00～18:00　／　担当部署：営業部］
サンビック株式会社　東京営業所
〒131-0033
東京都墨田区向島三丁目33番13号 リョービビル７階
TEL: 03-5611-6535　FAX: 03-5611-6533

※ビニパールはサンビック株式会社の登録商標です

No.202508-1059
2025年10月作成