▽ビニパール　（一般グレード）

ビニパールは軟質ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム・シートです。
柔軟性・透明度・強度に優れた特性を持ち、幅広い用途で
使用されている汎用合成樹脂フィルム・シートです。



規格在庫品

品名	幅（㎜）	厚み（㎜）	色	仕立て	硬度
スーパーライン１号（SL1）	915	0.09	C	100m巻	#320
	1070	0.09		100m巻	
	1070	0.13		100m巻	
ビーハイブ（BH）	915	0.09	C	100m巻	#360
	915	0.13		100m巻	
ツヅレ	915	0.13	C	100m巻	#360
スターダスト（SD）	915	0.13	C	100m巻	#360
	915	0.18		100m巻	
梨地（P2/G）	980	0.20	W	50m巻	#320、#360
	980	0.30		50m巻	
	980	0.20	C	50m巻	#320、#360
	980	0.30		50m巻	
	915	0.15	C	100m巻	#360
	915	0.20		50m巻	
	915	0.30		50m巻	



※C:ｸﾘｱ、W:ﾎﾜｲﾄ

※絞や色については、別途弊社サンプル帳をご確認ください。
また、スーパーライン２号、クモガラ、ササナミ 等を取り扱っております。
上記以外の絞、サイズ、色については、別途ご相談ください。

用途

・手帳用内ポケット　・銀行通帳カバー　・ブックカバー　等

«問い合わせ先»［平日 9:00～18:00　／　担当部署：営業部］
サンビック株式会社　東京営業所
〒131-0033
東京都墨田区向島三丁目33番13号 リョービビル７階
TEL: 03-5611-6535　FAX: 03-5611-6533

※ビニパールはサンビック株式会社の登録商標です

No.202508-1058
2025年10月作成

▽ビニパール　（一般グレード）

物性値

項目	試験方法	単位		スーパーライン１号	ビーハイブ	ツヅレ
				0.09mm	0.13mm	0.13mm
				C	C	C
				#320	#360	#360
100%モジュラス	JIS K 7161	MPa	MD TD	17 16	18 14	18 14
引張破壊強さ	JIS K 7161	MPa	MD TD	32 29	21 22	23 18
引張破壊伸び	JIS K 7161	%	MD TD	300 320	150 240	150 160
引裂強さ	JIS K 7128-3	N/mm	MD TD	80 81	87 75	72 66
加熱伸縮率	60℃×30分	%	MD TD	-0.4 0.0	-0.8 0.4	-1.1 0.3
耐寒試験	JIS K 6772	℃		-25	-31	-16

項目	試験方法	単位		スターダスト	
				0.13mm	0.18mm
				C	C
				#360	#360
100%モジュラス	JIS K 7161	MPa	MD TD	16 13	16 13
引張破壊強さ	JIS K 7161	MPa	MD TD	26 20	26 20
引張破壊伸び	JIS K 7161	%	MD TD	230 220	230 230
引裂強さ	JIS K 7128-3	N/mm	MD TD	83 71	80 72
加熱伸縮率	60℃×30分	%	MD TD	-2.2 1.0	-1.2 0.6
耐寒試験	JIS K 6772	℃		-35	-28

※C:ｸﾘｱ

※上記の数値は、当社での測定値の代表例であり、規格値ではありません。

«問い合わせ先»［平日 9:00～18:00　／　担当部署：営業部］
サンビック株式会社　東京営業所
〒131-0033
東京都墨田区向島三丁目33番13号 リョービビル７階
TEL: 03-5611-6535　FAX: 03-5611-6533

※ビニパールはサンビック株式会社の登録商標です

No.202508-1058
2025年10月作成